



样品承认书

通则康威物料编码: 01. 52303338

通则康威物料名称: W304VA-NFC 天线

W304VA -内置天线(NFC)，线长:121mm，颜色：黑色，厂家:中天迅

通则康威物料规格:

供应商公司名称: 深圳市中天迅通信技术有限公司

供应商物料规格: 2. 00000818

供应商	拟制	审核	批准	
	柯友杰	冯家能	邹国华	
会签				

通则康威	采购部	研发部	市场部	工程部	品质部
会签					
批准					

广州总部地址: 广东省广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1301 房

深圳地址: 广东省深圳市福田区天安数码天吉大厦 4 楼 A 座

广州工厂地址: 广州市南沙区珠江街南江二路 7 号自编 2 栋第三层

联系电话: 0755-83583000

传真: 0755-83305362

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A1)

CUSTOMER(客户名称)	广州通则康威科技股份有限公司
CS P/N(客户机种)	W304VA
PART NAME(品名)	NFC 天线组件
FREQUENCY(频率)	
ZTX NO.(物料编号)	2.00000818
DATE(日期)	2024-04-28

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd				
MANAGER CHECKED	MANAGER CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	LISTER
研发专用章		柯友杰	冯家能	



Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区石岩镇石龙大道 34 号(腾达工业园)

邮编: 518000

电话: 0755-27588320

传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :W304VA_NFC 天线组件
ZTX P/N :W304VA_NFC 天线组件

Application Date:Apr,28,2024
Editor:

Rev: R:A1
Page 1 of 4

Revision history

版本	日期	状态
A1	2024-04-28	首版

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :W304VA_NFC 天线组件

Application Date:Apr,28,2024

Rev: R:A1

ZTX P/N :W304VA_NFC 天线组件

Editor:

Page 2 of 4

Index

		Revision history	1
		Index	2
1		Mechanical Specification	3
	1-1	Mechanical Specification (NFC 天线组件)	3
2		Test Report	4

Rev: R:A1
Page 3 of 4

1-1 Mechanical Configuration (NFC 天线组件)



ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :W304VA_NFC 天线组件
ZTX P/N :W304VA_NFC 天线组件

Application Date:Apr,28,2024
Editor:

Rev: R:A1
Page 4 of 4

2.Test Report



测试报告(Test Report)									
样品名称 (Product name)		NFC 天线组件		样品型号 (Part Model)	W304VA	环境温度 (Ambient temperature)	20±5℃	测试日期 (Date of test)	2024/1/12
样品数量 (Specimens quantity)		13PCS		客户料号 (Customer number)	/	相对湿度 (Relative humidity)	50-60%RH	委托单位 (Client/Dept)	品质部
测试原因 (Test reasons)		☒ 新型号/材料验证 ☐ 新工艺验证 ☐ ORT测试 ☐ 过期物料 ☐ 客户投诉/要求 ☐ 高不良率 ☐ 其他: 定期例行性分析				测试依据 (Test documentation)		☐ 产品图纸 ☒ 天线可靠性检验基准书 ☐ 客户要求 ☐ 出货检验基准书 ☐ 其他:	
序号 (NO)	测试项目 (Test project)	样品数 (Samples Qty.)	测试仪器 (Test equipment)	测试条件与要求 (Test condition and note)		测试结果 (Test result)	结论 (Conclude) (Pass/Fail)	样品图片/实测值	
1	盐雾测试	3	盐雾测试机	条件: 1. 将产品以30度±5度放置于试验箱 2. 调试好试验箱参数: NaCl (无水); 浓度5%±1%; pH值: 6.5~7.2; 试验箱温度: 35±1℃; 压缩空气压力: 1.0±0.01 (KG/M2) 喷雾量: 1.0~2.0ML/80CM2/H. 相对湿度: 85%±2%; 试验品放置角度: 30度+/-10度 3. 放置时间为24小时. 4. 清洗后在室温条件下放置2H观察 要求: 镀(涂)层无脱落、起泡、腐蚀、氧化等不良现象; 产品表面不可有锈斑等不良现象		均未出现镀层脱落及氧化现象。	Pass		
2	高温测试	3	高低温交变湿热试验箱	1. 将样品放入高温 75 ℃±3℃ 的环境中保持2小时后取出 2. 在室温条件下放置2H.		试验后产品无变形, 无变色, 无脱落, 无起翘, 电性功能完好	Pass		
3	低温测试	3	低温冰箱	1. 将样品放入低温 -40 ℃±3℃ 的环境中保持2小时后取出 2. 在室温条件下放置2H.		试验后产品无变形, 无变色, 无脱落, 无起翘, 电性功能完好	Pass		
4	恒温恒湿储存测试	3	高低温交变湿热试验箱	1. 取样3pcs 2. 将测试样品置于测试箱中(温度 40±3℃, 湿度90%~95%RH), 放置21H后取出检查.		试验后产品无变形, 无变色, 无脱落, 无起翘, 电性功能完好	Pass		
5	百格试验	1	百格刀	用百格刀在测试样本表面≥10mm²的地方划10×10个(100个)1mm×1mm小网格, 每一条划线应深及油墨层的底层; 用毛刷将测试区域对角线方向各刷五次, 清理干净碎片; 用3M600胶牢牢粘住被测试小网格, 并用橡皮用力擦拭胶带, 以加大胶带与被测区域的接触面积及力度; 用手抓住胶带一端, 以90°快速扯下胶纸。涂层脱落面积≤5%为合格, 如>5%为不合格		试验后涂层无脱落。	Pass		
备注(Comments):									
核准(Approved by): 邵孝华				审核(Checked by): 易爱玲			测试(Name of operator): 李丽华		