



技术要求：

1. 移印颜色877C；
2. 钢板尺寸为L100*W70*H10mm；
3. 移印要清晰，不可有掉字，毛边等不良；
4. 需用烤箱烤30min；
5. 酒精测试：用浓度为95%的酒精，500克力来回擦拭30次，没有褪色；
6. 粘贴测试：用600 3M胶平整贴于产品移印位置，与产品成45度角方向撕扯3M胶，不能有掉油现象；
7. 耐磨测试：用橡皮擦来回磨擦产品移印200次，不能掉油
8. 公差值为±0.5mm

核 淮	审 核	制 作	适应机型	物料编号	日期	材质工艺	丝印	图纸名称	PS0021-050B/W 下壳丝印
								版本	编号: YX-Q-84 版本: V0 保存期限: 二年
利伟聪			PS021-050B/W	YYOP00000609 YYOP00000606	2020.07.15	修订内容		V01	